

I. NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

I./1. NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, kárpitosipar, csomagolóipar
MÉRET:	1525 mm x 1525 mm
VASTAGSÁG:	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, mm
MINŐSÉG:	E1, B/B, B/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C
RAGASZTÁS:	BELTÉRI IF20
SÚLY:	680 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek S csiszolt, kisebb göcsök megengedettek. BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. CP csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

I./2. NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, kárpitosipar, csomagolóipar
MÉRET:	1250 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	4, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50 mm
MINŐSÉG:	B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP (BB/WG), CP/CP (WG/WG), CP/C, C/C
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	680 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek S csiszolt, kisebb göcsök megengedettek. BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. CP csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

I./3. NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, kárpitosipar, csomagolóipar
MÉRET:	1500 mm x 3000 mm
VASTAGSÁG:	4, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50 mm
MINŐSÉG:	BB/BB, BB/CP (BB/WG), BB/C, CP/CP, CP/C, C/C
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	680 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek S csiszolt, kisebb göcsök megengedettek. BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. CP csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

I./4. NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, kárpitosipar, csomagolóipar
MÉRET:	2150 mm x 4000 mm
VASTAGSÁG:	18, 21, 30, 40 mm
MINŐSÉG:	BB/BB
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	680 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek S csiszolt, kisebb göcsök megengedettek. BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. WG csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

I./5. NYÍR MODELLEZŐ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Modellezés, játékkészítés, névjegykártya, lámpakészítés
MÉRET:	1550 mm x 1550 mm
VASTAGSÁG:	0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
MINŐSÉG:	II
RAGASZTÁS:	TEGOFILM (VÍZ ÉS FŐZÉSÁLLÓ)
SÚLY:	690 kg/m ³
MINŐSÉG:	II csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek

II. BÜKK RÉTEGELT LEMEZ

II./1. BÜKK RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, nagy terhelést viselő szerkezetek, fal- és mennyezeti burkolatok
MÉRET:	2000/2200/2440 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 mm
MINŐSÉG:	B/BB, BB/BB, BB/ST, ST, D
RAGASZTÁS:	BELTÉRI IF20 KÜLTÉRI AW100 RAGASZTÁS +18% FELÁR
SÚLY:	750 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. ST csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

II./2. BÜKK MULTIPLEX RÉTEGELT LEMEZ MUNKALAP

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészeti, bútorgyártás, modellépítés, hangszergyártás

MÉRET: 1500/2000 mm x 700/750 mm

VASTAGSÁG: 38, 40, 50 mm

MINŐSÉG: B/BB

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI AW100 Világos

ragasztás SÚLY: 750 kg/m³

MINŐSÉG: B csiszolt, kisebb hibák megengedettek

BB csiszolt, kisebb hibák megengedettek

II./3. BÜKK BAYOU TOP MULTIPLEX RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészeti, bútorgyártás, modellépítés, hangszergyártás

MÉRET: 2500 mm x 1500/1250 mm

VASTAGSÁG: 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm

MINŐSÉG: B/BB

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI AW100 Világos ragasztás

SÚLY: 750 kg/m³

MINŐSÉG: B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek

BB csiszolt, kisebb hibák megengedettek

II./4. BÜKK B1 NEHEZEN ÉGHETŐ MULTIPLEX RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészeti, bútorgyártás, modellépítés, hangszergyártás

MÉRET: 2500 mm x 1250 mm B1

VASTAGSÁG: 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50 mm

MINŐSÉG: B/BB

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI AW100 Világos ragasztás

SÚLY: 750 kg/m³

MINŐSÉG: B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek

BB csiszolt, kisebb hibák megengedettek

III. FENYŐ RÉTEGELT LEMEZ

III./1. WISA-SPRUCE RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50 mm
MINŐSÉG:	II/III, III/III
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	490 kg/m ³
MINŐSÉG:	II csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek III csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

III./2. LUCFENYŐ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	9, 12, 15, 18 mm
MINŐSÉG:	II/III, III/III
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	490 kg/m ³
MINŐSÉG:	II csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek III csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

III./3. SEEKIEFER FENYŐ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm
MINŐSÉG:	I/II, II/III, III/III
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705
SÚLY:	490 kg/m ³
MINŐSÉG:	I csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek II csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett. III csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

III./4. ELLIOTIS FENYŐ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2440 mm x 1220 mm , 2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG:	6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 30 mm
MINŐSÉG:	C+/C
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI, WBP
SÚLY:	490 kg/m ³
MINŐSÉG:	C+ csiszolt, javítások megengedett. C folytonossági hiány megengedett.

III./5. BOROVI FENYŐ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2440 mm x 1220 mm

VASTAGSÁG: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 mm

MINŐSÉG: B/C+

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI, WBP

SÚLY: 550 kg/m³

MINŐSÉG: B csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

C+ csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

IV. NYÁR RÉTEGELT LEMEZEK

IV./1. NYÁR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2520 x 1720 mm, 2520 x 1870 mm, 2100 x 3100 mm

VASTAGSÁG: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 40 mm

MINŐSÉG: AB/BB, B/BB, C/C

RAGASZTÁS: BELTÉRI IF20

SÚLY: 440 kg/m³

MINŐSÉG: BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

C csiszolt, folytonossági hiány megengedett.

V. IPARI RÉTEGELT LEMEZEK

V./1. OKOUME RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2500 mm x 1700 mm, 3100 mm x 1830 mm, 2500 x 1220 mm

VASTAGSÁG: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 30, 35, 40 mm

MINŐSÉG: B/BB

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI, (AW100) EN636-2/G

SÚLY: 550 kg/m³

MINŐSÉG: B csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

BB csiszolt, kisebb hibák megengedettek

V./2. CEIBA / NYÁR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2500 mm x 1700 mm
VASTAGSÁG:	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 mm
MINŐSÉG:	B/BB
RAGASZTÁS:	BELTÉRI (IF20) E1 EN636-1/G
SÚLY:	550 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.
BB	csiszolt, zárt javítások megengedett.

V./3. SAPELLI / NYÁR IPARI RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2440 mm x 1220 mm
VASTAGSÁG:	3.6, 4, 5.5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm
MINŐSÉG:	BB/CC
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI WBP
SÚLY:	550 kg/m ³
MINŐSÉG:	BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.
CC	folytonossági hiány megengedett.

V./4. HAJLÍTHATÓ RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2550 mm x 1220 mm, 1220 mm x 2520 mm
VASTAGSÁG:	5, 7, 9 mm
MINŐSÉG:	B/B
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI MR / E 1
SÚLY:	550 kg/m ³
MINŐSÉG:	B/BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

VI. FURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZEK

VI./1. EGYOLDALT FURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar
MÉRET:	2440 mm x 1220 mm
VASTAGSÁG:	3.6, 5 mm
MINŐSÉG:	A/BB
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI MR
SÚLY:	550 kg/m ³
MINŐSÉG:	A csiszolt, kévelt furnérozott hibátlan felület.
BB	csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

VI./2. EGYOLDALT FURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2500 mm x 1700 mm

VASTAGSÁG: 3, 4, 7, 9, 12, 15 mm

MINŐSÉG: AB/BB

RAGASZTÁS: BELTÉRI IF / E1

SÚLY: 550 kg/m³

MINŐSÉG: AB csiszolt, kévelt furnérozott hibátlan felület.

BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedett.

VII. FILMBEVONATOS RÉTEGELT LEMEZEK

VII./1. S/F CSÚSZÁSMENTESÍTETT NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 1250/1500 mm x 2500, 1500 mm x 3000 mm

VASTAGSÁG: 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40 mm

MINŐSÉG: S/F

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3, EN636-3/S

SÚLY: 720 kg/m³

MINŐSÉG: S 120 g/m² fenolfilm csúszásmentesített

F 120 g/m² fenolfilm síma

VII./2. S/F CSÚSZÁSMENTESÍTETT NYÁR COMBI RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2500 mm x 1250 mm,

VASTAGSÁG: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm

MINŐSÉG: S/F

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP

SÚLY: 720 kg/m³

MINŐSÉG: S 170 g/m² fenolfilm csúszásmentesített

F 120 g/m² fenolfilm síma

VII./3. S/F CSÚSZÁSMENTESÍTETT NYÍR MAXI RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2150 x 4000 mm
VASTAGSÁG: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40 mm

MINŐSÉG: S/F
RAGASZTÁS: BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3
SÚLY: 720 kg/m³
MINŐSÉG: S 120 g/m² fenolfilm csúszásmentesített
F 120 g/m² fenolfilm síma

VII./4. F/F ZSALU NYÍR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm
VASTAGSÁG: 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3
SÚLY: 720 kg/m³
MINŐSÉG: F 120 g/m² fenolfilm síma
F 120 g/m² fenolfilm síma

VII./5. F/F ZSALU NYÁR RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Belsőépítészet, bútorgyártás, építőipar, csomagolóipar

MÉRET: 2500 mm x 1250 mm, 21 mm 1500 mm x 3000 mm
VASTAGSÁG: 4, 9, 12, 15, 18, 21 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP
SÚLY: 550 kg/m³
MINŐSÉG: F 170 g/m² fenolfilm síma
F 170 g/m² fenolfilm síma

VII./6. ISOPLYFORM RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Építőipar zsaluzás, kültéri játékok, lépcsőgyártás, vastagsági tolerancia ± 0,4 mm

MÉRET: 1250/1500 mm x 2500/2700 mm und 1200/1500/2400 mm x 3000 mm
VASTAGSÁG: 5, 12, 15, 18, 21 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP
SÚLY: 650 kg/m³
MINŐSÉG: F 1,6 mm szürke Polypropylen síma
F 1,6 mm szürke Polypropylen síma

VIII. FILMBEVONATOS MAXI ZSALU RÉTEGELT LEMEZEK

VIII./1. ZSALU NYÍR MULTIPLEX MAXI RÉTEGELT LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Építőipar, lépcsőgyártás, vastagsági tolerancia $\pm 0,4$ mm

MÉRET: 2000 x 5400 mm
VASTAGSÁG: 18, 21 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP
SÚLY: 650 kg/m³
MINŐSÉG: F 450 g/m² filmbevonat síma
F 450 g/m² filmbevonat síma

VIII./2. F/F ZSALU LÉCBETÉTES(STAB: 3 réteg, LAM: 5 réteg) LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Építőipar, lépcsőgyártás, vastagsági tolerancia $\pm 0,4$ mm

MÉRET: 2000 x 5400 mm
VASTAGSÁG: 21 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP
SÚLY: 650 kg/m³
MINŐSÉG: F 450 g/m² filmbevonat síma
F 450 g/m² filmbevonat síma

VIII./3. BAYOUFORM PVC ZSALU LEMEZ

FELHASZNÁLÁS: Építőipar, lépcsőgyártás, vastagsági tolerancia $\pm 0,4$ mm

MÉRET: 2500 mm x 1250 mm
VASTAGSÁG: 4, 20.5 mm

MINŐSÉG: F/F
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI WBP
SÚLY: 650 kg/m³
MINŐSÉG: F Polypropylen sima fehér
F Polypropylen sima fehér

IX. LÉCBETÉTES LEMEZEK

IX./1. NYÍR/ÉGER ÉS NYÁR LÉCBETÉTES LEMEZ

FELHASZNÁLÁS:	Bútoripar, építőipar, lépcsőgyártás,
MÉRET:	1220x2440 mm, 1250x2500 mm, 1250x2500 mm, 2070x5400 mm
VASTAGSÁG:	13, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 30, 38, 40 mm
MINŐSÉG:	II+/II
RAGASZTÁS:	BELTÉRI IF / E1
SÚLY:	600 kg/m ³
MINŐSÉG:	II+ csiszolt, kisebb javítások megengedettek II csiszolt, javítás megengedett

X. 1R TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

X./1. LUCFENYŐ, BOROVI, ANTIK LUCFENYŐ, TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

FELHASZNÁLÁS:	Bútoripar, építőipar, lépcsőgyártás,
MÉRET:	5000/4000/2500/2000 x 1200 mm
VASTAGSÁG:	14, 18, 24, 27, 40 mm
MINŐSÉG:	0, B, BK
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI AW100
SÚLY:	450 kg/m ³
MINŐSÉG:	0 csiszolt, kisebb javítások megengedettek B csiszolt, javítás megengedett BK csiszolt, folytonossági hiány megengedett

XI. 3R TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

XI./1. LUCFENYŐ, BOROVI, VÖRÖSFENYŐ, ANTIK LUC, DOUGLAS TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

FELHASZNÁLÁS:	Bútoripar, építőipar, lépcsőgyártás,
MÉRET:	5000/2500 x 2050/1250 mm
VASTAGSÁG:	19, 27 mm
MINŐSÉG:	0/B, A/B, B/C+, C+/C,
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI AW100
SÚLY:	450 kg/m ³
MINŐSÉG:	0 csiszolt, kisebb javítások megengedettek B csiszolt, javítás megengedett C+ csiszolt, folytonossági hiány megengedett

XII. 3R MONTAGE TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

XII./1. LUCFENYŐ TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

FELHASZNÁLÁS:	Bútoripar, építőipar, lépcsőgyártás,
MÉRET:	3000 x 1250 mm
VASTAGSÁG:	19, 27 mm
MINŐSÉG:	B/C
RAGASZTÁS:	KÜLTÉRI AW100
SÚLY:	450 kg/m ³
MINŐSÉG:	B csiszolt, javítás megengedett
	C+ csiszolt, folytonossági hiány megengedett

XIII. SZOLGÁLTATÁSOK

KISZÁLLÍTÁS:	120 km távolságig 4 rakat megrendelés esetén vevő telephelyére leszállítva min. 300.000 huf megrendelés esetén 10.000 huf + áfa szállítási költség. 300.000 huf alatti rendelések esetén vevő személyes átvétel.
	120 km távolság felett 6 rakat megrendelés esetén vevő telephelyére leszállítva min. 500.000 huf megrendelés esetén 15.000 huf + áfa szállítási költség. 500.000 huf alatti rendelések esetén vevő személyes átvétel.
SZABÁSZAT:	Fixmérték vevői rendelés alapján

XIV. NYILATKOZAT

Minden műszaki nyilatkozat és adat megfelel a jelenlegi általánosan elismert műszaki eljárásoknak.
A Bayou Holzwerkstoffe GmbH kizár minden felelősséget.
Ez vonatkozik a hibákra, nyomdai és az azt követő, nem bejelentés köteles változásokra a műszaki információkra.
Megrendelés esetén érvényes a mindenkor Szállítási Szabályzat (AGB).

BAYOU Holzwerkstoffe GmbH Siemensstraße 2
97855 Triefenstein-Lengfurt
Telefon: 09395-87770
Fax: 09395-877720
E-mail: info@bayou-holz.de
Internet: www.bayou-holz.com

Ügyvezető igazgató: Bekir Nakic, Simon Klee, Günter Zimmermann
HR nem. B 7601